

Technische Daten zu Korkböden

Raumgewicht Korkboden

Ca. 480- 550 kg/m³

Trittschallschutz

DIN 4109 -16 dB

Verschleiß

Nach DIN 51963

Dickenverlust 0,61 mm Δ l nach 20 Zyklen

Wärmeleitfähigkeit

Nach DIN 4103 ca. 0,045 kcal

Brandverhalten

Nach DIN 4102 Baustoffklasse B2

Ableitfähigkeit für elektrostatische Ladung

Nach DIN 51953 11,10³ k Ω (gut isolierend)

Eindruckverhalten

Nach DIN 51955 nach Entlastung 1500 min, 0,15- 0,21 mm

Wärmedurchlasswiderstand

Nach DIN 52612 0,060 (m²/K:W)